

BRNĚNSKÁ OBALOVNA s. r. o.
TOVÁRNÍ Č.P. 756 Číslo OR. 3
620 00 BRNO

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22624

TELEFON: 545 219 690
FAX: 545 219 690

IČO: 645 06 924
DIČ: CZ-64506924

HVB BANK
CZECH REPUBLIC, a.s. PRAHA 1
ČÍSLO ÚČTU: 522 417 4002 / 2700

**BRNĚNSKÁ
OBALOVNA**
S.R.O.

CANADER MIX – popis výrobku a návod na jeho použití.

Popis výrobku:

CANADER MIX je směs kvalitního drceného kameniva předepsané křivky zrnitosti (0-8 mm) a pojiva z normálně tuhnoucího asfaltu ředěného petrolejem s přísadou aditiva I.A.R. kanadské společnosti Innovative Building Produkts, Inc.

Výroba směsi:

Kamenivo je ve výrobním procesu na obalovně zbaveno vlhkosti a prachových částic a následně je obaleno pojivem. Po vychladnutí je směs expedována volně ložená, nebo v PE pytlích s potiskem, buď jednotlivě (25 kg) nebo na paletách v počtu 40 ks pytlů, tj. 1 tuna.

Výrobní předpis pro obalovnu je stanoven na základě průkazných zkoušek zpracovaných příslušnou laboratoří TPA ČR. Na výrobek je vydáno Stavebně technické osvědčení a výrobkový certifikát. Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled na výrobu. Průkazní zkoušky vydává akreditovaná laboratoř TPA s.r.o. Brno, která rovněž provádí i kontrolní zkoušky směsi. S výrobkem je dodáváno prohlášení o shodě, možné je vyžádat si u výrobce bezpečnostní list na výrobek.

Skladování:

Volně loženou směs lze skladovat na hromadě bez ohledu na povětrnostní podmínky 18 měsíců ode dne výroby, pytlouvanou směs lze skladovat až 24 měsíců bez zvláštních skladovacích podmínek.

Použití směsi:

Výrobek je určen pro provádění výprav výtluků pozemních komunikací, chodníků, ploch, pro opravy překopů po inženýrských sítích, výškové úpravy uličních armatur a pro další práce malého rozsahu prováděné zejména na delší vzdálenosti. Směs je možno aplikovat za nepříznivých povětrnostních podmínek za mokra, sněhu i náledí při teplotách povrchu vozovky do - 10st. C. POZOR! Výrobce nedoporučuje při záporných teplotách směs nahřívát hořákem, neb dochází k znehodnocování směsi. Pro lepší zpracovatelnost doporučuje výrobce směs ponechat cca 8 až 12 hodin před použitím v temperovaném prostředí (zatepleném skladu, na korbě vozu v temperované garáži). Vzhledem k tomu, že směs do úplného vytvrdnutí zůstává plastická, nedoporučuje výrobce její použití do prostor pojižděných vysokozdviznými vozíky a jiných prostor s extrémně namáhanými povrchy.

Hlavní zásady pro aplikaci směsi:

- 1) Výtlučky, překopy není třeba předem upravovat frézováním, zasekáváním hran a spojovacím nátěrem pro zvýšení přilnavosti.
- 2) K dosažení požadované kvality je třeba místa určená k opravě **řádně vyčistit** a zbavit prachových částic.
- 3) Následně lze směs položit a zhutnit. CANADER MIX lze aplikovat ve vrstvě od 20 mm do max. tloušťky vrstvy 50 mm **s následným zhutněním**. Při provádění oprav hlubších výtluků, nebo při opravách překopů je nutno směs pokládat po vrstvách tloušťky max. 50 mm s následným řádným zhutněním každé vrstvy. Při aplikaci poslední vrstvy je důležité navýšení směsi před zhutněním o 20 až 30 mm nad okolní povrch. Při opravách překopů je třeba aplikovat v tloušťce stávající konstrukce vozovky, minimálně však v tloušťce 100 mm.
- 4) Po provedení opravy není třeba provádět žádné další úpravy jako frézování pracovní správy se zálivkou, či nátěr pracovní spáry. Ředidlo přidávané do pojiva naruší okolí opravovaného místa a dojde k dokonalému vodotěsnému spoji.

Životnost provedených oprav:

Při správné aplikaci směsi dle pokynů výrobce, je životnost oprav shodná s životností oprav prováděných teplou, asfaltem obalenou směsí. Při zpracování nedochází ke znehodnocení směsi vlivem úbytku teploty při provádění drobných oprav, zejména na větší vzdálenosti, jako je tomu u teplé asfaltem obalované směsi.

V Brně dne 2.1.2009

**BRNĚNSKÁ
OBALOVNA**

Tovární č.p. 756 č. or. 3
620 00 Brno
DIČ: CZ64506924

Radek Zezula
vedoucí obalovny

