



REKMA – Trading, spol. s r.o.
Mendlova 3298/11
690 03 Břeclav
Česká Republika
tel: +420 519 323 981
email: rekma@rekma.net
www.rekma.net

APLIKAČNÍ INSTRUKCE
TRICOR REFINING, LLC

RECLAMITE oživovací emulze

PART NO. 34696

ZÁŘÍ 2010

ČTĚTE PŘED POUŽITÍM PRODUKTU

Příprava povrchu silnice: Povrch silnice by měl být vyčištěn zametacím strojem s pneumatickým smetákem nebo spláchnut vodou, aby byl zbaven prachu, nečistot a sutě. Silnice musí být suchá a čistá před aplikací oživovací emulze. Pokud je nutno vyčistit silnici vodou, měl by být tento úkon proveden 24 hodin před aplikací postřiku, aby byl dostatečný čas pro přiměřené vysušení povrchu.

Zředění emulze: RECLAMITE® oživovací emulze je běžně ředěna vodou v poměru 2:1 (2 díly RECLAMITE a 1 díl vody), nebo se ředí v poměru 1:1.

Aplikační dávka: Před aplikací emulze by měl být proveden „kroužkový test“ (testovací soupravu je možno obstarat si u firmy REKMA – Trading, spol. s r.o.), nebo jiný přiměřený test pro určení množství produktu potřebného pro aplikaci (aplikační dávka).

Na nové konstrukci, méně než 1 rok staré, je typická aplikační dávka emulze 0.23 - 0.45 litru/m² zředěné v poměru 1:1. Neaplikujte více než 0.45 litru/m² na novou konstrukci (mladší než 1 rok). Je požadované, aby před aplikací byla určena vhodná aplikační dávka.

Na silnicích starších než 1 rok je aplikační dávka emulze 0.27 - 0.55 litru/m² zředěné v poměru 1:1 nebo 2:1 (podle stavu vozovky). Správné množství je v té kvantitě, která pronikne do silnice během 20-30 minut s okolní teplotou 10°C a vyšší.

Poznámka: Po aplikaci a „vyštěpení“ emulze by měl být povrch prohlédnut, jestli se na něm nenachází místa, na kterých emulze neprostoupila pod povrch. Jakékoliv místa, kde emulze zůstává ležet na povrchu nebo tvoří „louže“ je nutno tento přebytek rozetřít kartáčem nebo stěrkou a aplikovat na ně vrstvu písku navíc, která nasaje nežádoucí vlhkost.

Zařízení: Pro aplikaci by měli být použity jediné řádně kalibrované distributory, schopné rovnoměrně aplikovat regenerační postřik v předurčené aplikační dávce. Toto by mělo být zařízení, které je schopno sprejové aplikace v nižších dávkách. Rychlost distributoru by měla být přiměřená tomu, aby se nezamlžila nebo netřásla tryska sprejeru na povrchu silnice. Navrhovaná rychlost je 6-8 km/h. Výška sprejové rampy distributoru by měla být nastavena 10 – 15 cm nad povrchem silnice.

RECLAMITE® je kationaktivní, vodou ředitelná oživovací emulze na olejovém základu. Pokud byly před aplikací RECLAMITE® použity chloridy, lignin nebo anionaktivní emulze, vyžaduje nádrž distributoru neutralizaci nebo vymytí, aby zbytky těchto látek nekontaminovali nebo jinak nezneškodnili emulzi RECLAMITE®. Uživatelé distributorů by již měli být obeznámeni s touto podmínkou. Vyčištění vodou nebo saponátem je přípustné.

Aplikace písku: Po tom co oživovací emulze dostatečně pronikne do povrchu, ošetřovaná plocha by měla být posypána pískem v přibližné dávce 0.5 – 0.8 kg/m², jednotnou rovnoměrnou vrstvou písku neobsahujícího suť. Po aplikaci písku může být ošetřená plocha otevřena provozu.

Zametání: Písek může být smeten následující den, nebo může být ponechán na místě a rozptýlen samotnou dopravou.